

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :
(A utiliser que pour
le classement et les
commandes de reproduction.)

2.024.807

(21) N° d'enregistrement national :
(A utiliser pour les paiements d'annuités,
les demandes de copies officielles et toutes
autres correspondances avec l'I.N.P.I.)

69.36157

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

1^{re} PUBLICATION

- (22) Date de dépôt..... 22 octobre 1969 à 11 h 30 mn.
(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 32 du 4-9-1970.
(51) Classification internationale (Int. Cl.).... C 09 b 62/00 / C 09 b 67/00; D 06 p 1/00, 3/00.
(71) Déposant : Société dite : CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, résidant en Suisse.

Mandataire : Alain Casalonga, 8, Avenue Percier, Paris (8^e).


- (54) Nouveaux colorants exempts de groupes aquasolubilisants, leur procédé de préparation et leur emploi.
(72) Invention :
(33) (32) (31) Priorité conventionnelle : Demande de brevet déposée en Suisse le 7 novembre 1968, n° 16590/68 au nom de la demanderesse.

Vente des fascicules, à l'IMPRIMERIE NATIONALE, 27, rue de la Convention PARIS (15^e)


COPY

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 10624-053-999
SERIAL NUMBER: 10/071,390
REFERENCE: AD

L'invention a pour objet de nouveaux composés précieux et exempts de groupes acides aquasolubilisants, composés ayant le caractère d'un colorant et contenant au moins un reste acyle Z capable de réagir sur la fibre et lié à un groupe aminogène, 5 reste provenant d'un acide cycloaliphatique halogéné et surtout d'un reste carbonique ayant la formule




dans laquelle T_1 , T_2 sont des atomes d'hydrogène ou de chlore ou des groupes carboxyliques, cyano, nitro ou sulfoniques ou des groupes $-\text{T}'$, $-\text{OT}'$, $-\text{COOT}'$, $-\text{SO}_2-\text{NT}'$, $-\text{SO}_2\text{T}'$ ou $-\text{CO}-\text{NT}'$, 15 les deux substituants T_1 pouvant indiquer conjointement une liaison supplémentaire entre les atomes de carbone C_1-C_4 ; T' et T'' désignent des atomes d'hydrogène ou des groupes alkyles ou aryles, T''' un groupe alkyle ou aryle, X un atome d'hydrogène ou d'halogène, de préférence de fluor ou de chlore, B l'un des 20 groupes




et T' et T'' ont les significations mentionnées ci-dessus. 25

Pour l'introduction de ce groupement dans un colorant ou un composant de colorant contenant au moins un groupe $-\text{NHT}'$, T' ayant la signification déjà indiquée, on utilise un composé 30 ayant la formule générale




dans laquelle T_1 , T_2 et X ont la signification mentionnée et E est un groupe $-\text{CO}-$ halogène, $-\text{SO}_2-$ halogène, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{SO}_2-$ halogène, $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}-$ halogène et $-\text{CHT}'-\text{CHT}''-\text{CO}-$ halogène. 35

Les colorants conformes à l'invention contiennent, par exemple, un groupe Z' lié à un groupe aminogène et ayant 40 la formule



ou




L'invention a pour objet par exemple des colorants azoïques, surtout mono- et disazoïques, anthraquinoniques, de périnone, de quinophtalone ainsi que des colorants styryliques et nitro.

Colorants azoïques.

Parmi les colorants particulièrement précieux, on cite les colorants monoazoïques ayant la formule

10



dans laquelle D est le reste d'un composant diazoïque, A un reste arylène, surtout un reste 1,4-phénylène portant éventuellement des substituants, R_1 et R_2 chacun un groupe alkyle portant éventuellement des substituants, au moins un des restes D, A, R_1 et R_2 contenant un reste Z réagissant sur la fibre, Z indiquant le reste acyle cycloaliphatique et halogéné tel qu'il est défini ci-dessus.

15


Le reste D diazoïque provient principalement d'amines mono- ou bicycliques ayant la formule

20



telles que des amines hétérocycliques quelconques et diazotables qui ne contiennent pas de substituants acides aquasolubilisants, mais, de préférence d'amines contenant un noyau pentagonal hétérocyclique ayant 2 ou 3 atomes hétérogènes, surtout un atome d'azote et 1 ou 2 atomes de soufre, d'oxygène ou d'azote comme hétéroatomes et d'aminobenzènes, surtout de ceux ayant la formule

25



30

dans laquelle a est un atome d'hydrogène ou d'halogène, un groupe alkyle, alcoxy, phénoxy, nitro, cyano, carbalcoxy ou alkylsulfone, b un atome d'hydrogène ou d'halogène, un groupe alkyle, cyano ou trifluorométhyle et c' est un groupe nitro, cyano-, carbalcoxy, sulfonamide ou alkylsulfonyl.

35

Comme exemples de telles amines, on mentionne les suivantes :

- 2-aminothiazole,

2-amino-5-nitrothiazole,

40

2-amino-5-méthylsulfonyl-thiazole,

COPY

- 2-amino-5-cyanothiazole,
2-amino-4-méthyl-5-nitrothiazole,
2-amino-4-méthylthiazole,
2-amino-4-phénylthiazole,
5 2-amino-4-(4'-chloro)-phénylthiazole,
2-amino-4-(4'-nitro)-phénylthiazole,
3-aminopyridine,
3-aminoquinoléine,
3-aminopyrazole,
10 3-amino-1-phénylpyrazole,
3-aminoindazole,
3-amino-1,2,4-triazole,
5-(méthyl-, éthyl-, phényl- ou benzyl-)-1,2,4-triazole,
3-amino-1-(4'-méthoxyphényl)-pyrazole,
15 2-aminobenzothiazole,
2-amino-6-méthylbenzothiazole,
2-amino-6-méthoxybenzothiazole,
2-amino-6-chlorobenzothiazole,
2-amino-6-cyanobenzothiazole,
20 2-amino-6-thiocyanobenzothiazole,
2-amino-6-nitrobenzothiazole,
2-amino-6-carboéthoxybenzothiazole,
2-amino-(4- ou 6)-méthylsulfonylbenzothiazole,
2-amino-1,3,4-thiadiazole,
25 2-amino-1,3,5-thiadiazole,
2-amino-4-phényl- ou -4-méthyl-1,3,5-thiadiazole,
2-amino-5-phényl-1,3,4-thiadiazole,
2-amino-3-nitro-5-méthylsulfonylthiophène,
2-amino-3,5-bis-(méthylsulfonyl)-thiophène,
30 5-amino-3-méthyl-isothiazole,
2-amino-4-cyano-pyrazole,
2-(4'-nitrophényl)-3-amino-4-cyanopyrazole,
3- ou 4-aminophtalimide,
aminobenzène,
35 1-amino-4-chlorobenzène,
1-amino-4-bromobenzène,
1-amino-4-méthylbenzène,
1-amino-4-nitrobenzène,
1-amino-4-cyanobenzène,
40 1-amino-2,5-dicyanobenzène,


- 1-amino-4-méthylsulfonylbenzène,
 1-amino-4-carbalcoxybenzène,
 1-amino-2,4-dichlorobenzène,
 1-amino-2,4-dibromobenzène,
 5 1-amino-2-méthyl-4-chlorobenzène,
 1-amino-2-trifluorométhyl-4-chlorobenzène,
 1-amino-2-cyano-4-chlorobenzène,
 1-amino-2-carbométhoxy-4-chlorobenzène,
 1-amino-2-carbométhoxy-4-nitrobenzène,
 10 1-amino-2-chloro-4-cyanobenzène,
 1-amino-2-chloro-4-nitrobenzène,
 1-amino-2-bromo-4-nitrobenzène,
 1-amino-2-chloro-4-carbéthoxybenzène,
 1-amino-2-chloro-4-méthylsulfonylbenzène,
 15 1-amino-2-méthylsulfonyl-4-chlorobenzène,
 1-amino-2-méthylsulfonyl-4-nitrobenzène;
 1-amino-2,4-dinitrobenzène,
 1-amino-2,4-dicyanobenzène,
 1-amino-2-cyano-4-méthylsulfonylbenzène,
 20 1-amino-2,6-dichloro-4-cyanobenzène;
 1-amino-2,6-dichloro-4-nitrobenzène,
 1-amino-2,4-dicyano-6-chlorobenzène,
 4-aminobenzo-cyclohexylester,
 1-amino-2,4-dinitro-6-chlorobenzène et surtout :
 25 1-amino-2-cyano-4-nitrobenzène,
 1-aminobenzène-2-, -3- ou -4-sulfonamides, comme le
 N-méthyl- ou N,N-diméthyl- ou -diéthylamide.

On signale surtout les composants diazoïques
 d'amines ayant la formule

- 30
$$Z-NR-D'-NH_2$$

 dans laquelle R est un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle
 ou aralkyle, par exemple méthyle, éthyle ou benzyle, D' un
 reste phénylène portant éventuellement des substituants et
 Z a la signification déjà indiquée.

- 35 Le groupe A est, de préférence, un reste de
 formule



- 40 dans laquelle c et d sont des atomes d'hydrogène ou des restes
 méthyles, éthyles, méthoxy, éthoxy, phénylthio ou phénoxy.

Le groupe c est lié avantageusement en position ortho du groupe azoïque et peut indiquer en plus des groupes déjà mentionnés aussi un atome de chlore ou de brome, un groupe trifluorométhyle, alkylsulfonyl, et surtout méthylsulfonyl et un groupe acylamino alkylé éventuellement sur l'atome d'azote et de préférence méthylé, dans lequel le reste acyle provient d'un acide monocarboxylique organique, monosulfonique organique comme l'acide méthane-, éthane- ou p-toluènesulfonique ou le reste d'un acide carbaminique ou d'un monoester ou monoamide de l'acide carbonique comme le phénoxy-carbonyl, méthoxy-carbonyl et aminocarbonyl ou encore le reste Z précité.

Les groupes R_1 et R_2 peuvent être des atomes d'hydrogène ou des groupes alkyles inférieurs contenant 1 à 4 et, de préférence, 2 à 4 atomes de carbone comme les groupes méthyles, éthyles, n-propyles ou n-butyles, pouvant en outre porter des substituants habituels comme dans les groupes benzyl-, β -phényl-éthyl-, alkyles ou de tels groupes halogénés par exemple β -chloréthyl-, β, β, β -trifluoréthyl-, β, γ -dichloropropyl-, β -cyanoéthyl-, alcoxyalkyl- comme les groupes β -éthoxyéthyl- ou δ -méthoxybutyl-, hydroxyalkyl- par exemple β -hydroxyéthyl-, β, γ -dihydroxypropyl-, nitroalkyl-, tels que β -nitroéthyl-, carbalcoxy-, β -carbo-(méthoxy-, éthoxy- ou propoxy)-éthyl- (le groupe alkyle terminal pouvant porter en position ω des groupes cyano-, carbalcoxy-, acyloxy- et amino), β - ou γ -carbo(méthoxy- ou éthoxy)-propyl-, acylaminoalkyl-, par exemple β -(acétyl- ou formyl)-aminoéthyl-, acyloxyalkyl-, tels que : β -acétyloxyéthyl-, β, γ -diacétoxypropyl-, β -propionyloxyéthyl-, γ -butyryloxypropyl-, β -(alkyl- ou aryl)-sulfonylalkyl-, tels que β -méthanesulfonyl-éthyl-, β -éthanesulfonyl-éthyl- ou β -(p-chlorobenzènesulfonyl)-éthyl-, alkyl- ou arylcarbamyloxyalkyl-, tels que β -méthylcarbamyloxyéthyl- et β -phénylcarbamyloxyéthyl-, alkyloxy-carbonyloxy-alkyl-, tels que β -(méthoxy-, éthoxy- ou isopropoxyloxy)-carbonyloxyéthyl-, γ -acétamidopropyl-, β -(p-nitrophénoxy)-éthyl-, β -(p-hydroxyphénoxy)-éthyl-, β -(β' -acétyléthoxycarbonyl)éthyl-, β -[(β' -cyano-, hydroxy-, méthoxy- ou acétoxy)-éthylxycarbonyl]-éthyl-, cyanalcoxyalkyl-, tels que cyanéthoxyéthyl-, β -carboxy-éthyl-, β -acétyléthyl-, β -diéthylaminoéthyl-, β -cyanacétoxy-éthyl-, β -benzoyl-oxyéthyl- et β -(p-alcoxy- ou phénoxy-benzoyl)-oxyéthyl-.

On préfère surtout pour R_1 et/ou R_2 un reste de for-


mule

-alkylène-NH-Z ,


où Z a la signification déjà indiquée.

Les groupes R_1 et R_2 ne contiennent en général pas
5 plus de 18 atomes de carbone.


Un autre type préféré de colorants monoazoïques ré-
pond à la formule



dans laquelle D' est un reste phénylène portant éventuellement
10 des substituants et A' est le reste d'un copulant, à l'exclusion
du phénol ou de l'anisol, par exemple un émol, une amine aroma-
tique ou une pyrazolone. D' est de préférence un reste de for-
mule



dans laquelle a, b, Z et R ont la signification mentionnée ci-
dessus. Comme colorants disazoïques, on indique par exemple ceux
20 dans lesquels deux molécules identiques ou différentes de colo-
rant monoazoïque du type général



(formule dans laquelle D et A' ont la signification ci-dessus et
A' peut aussi être un reste de formule $-AR_1R_2$) sont liées ensem-
ble par l'intermédiaire de leurs composants de copulation au
25 moyen d'un pont bivalent Z' n'ayant pas le caractère d'un colo-
rant, les restes des colorants ou le pont Z' portant dans ce
cas un reste ayant la formule $-NR-Z$.


On mentionne également les colorants disazoïques
ayant la formule



dans laquelle D', A' et Z ont la signification donnée ci-dessus
et D'' est un reste paraphénylène portant éventuellement des
substituants.

Colorants styryliques.


35 Les colorants styryliques préférés sont ceux ayant
la formule



dans laquelle A, R_1 et R_2 ont la signification donnée ci-dessus
40 et Y est un groupe cyano, carbalcoxy ou arylsulfonyle, par exem-


ple un groupe carbéthoxy ou phénylsulfonyle.

On préfère surtout les colorants ayant la formule



dans laquelle R_1 et Z ont la signification indiquée plus haut.


Les colorants bistyryliques préférés sont ceux dans lesquels deux molécules de colorants monostyryliques du type



15 qui peuvent être identiques ou différents, et dans lesquels Y, R_1 , R_2 et A ont la signification mentionnée ci-dessus sont reliés ensemble au moyen d'un reste A ou du groupe R_1 , à l'aide d'un pont Z' bivalent n'ayant pas le caractère d'un colorant, au moins un des restes R_1 , R_2 , A et Z' portant un reste Z capable de réagir sur la fibre.

Colorants anthraquinoides.

20 Les colorants conformes à l'invention faisant partie de la série anthraquinonique sont, par exemple, des dérivés ayant la formule



25 dans laquelle n est le nombre 2 ou de préférence 1, R et Z ont la signification déjà indiquée et A est un reste d'anthraquinone à 3 ou 4 noyaux condensés, qui contiennent un ou plusieurs autres substituants, par exemple des atomes d'halogène tels que le fluor, le chlore ou le brome, des groupes hydroxy, alcoxy, amino, acylamino, alkylamino ayant 1 à 3 atomes de carbone, acyloxy, des restes aryles portant éventuellement des substituants ou des restes hétérocycliques ayant des substituants, des groupes arylamino, le reste aryle étant de préférence un groupe phényle qui peut porter à son tour comme substituants un ou plusieurs atomes d'halogène, des groupes alkyl- ou alcoxy ou des groupes phénylsulfonyles ou des groupes alkyl- ou phénylsulfonyles portant éventuellement des substituants, des restes de phénylthioéther ayant éventuellement des substituants ainsi que des groupes nitro, cyano, carboxyesters et acétyles.

30

35

40

Comme exemples de restes anthraquinoniques à 4 cycles on mentionne la 1,9-isothiazolanthrone, la 1,9-anthrapyrimidine ou la 1,9-pyrazolanthrone. Les restes alkyles sont de préférence des restes alkyles inférieurs pouvant avoir jusqu'à 6 atomes de carbone.

On prépare ces nouveaux colorants :

a) en faisant réagir un colorant portant au moins un groupe de formule $-NHR$ où R a la signification déjà mentionnée sur au moins un halogénure d'acide cycloaliphatique et halogéné de formule Z-Hal, Hal désignant un atome d'halogène,

b) en combinant deux composants dont l'un au moins contient un groupe Z lié à un groupe aminogène, par condensation ou par copulation pour former un colorant contenant au moins un groupe Z, ce dernier ayant également la même signification que ci-dessus.

I. Variante a) du procédé.

A.. Agents d'acylation réagissant sur la fibre.


Comme agents d'acylation réagissant sur la fibre et servant à introduire le reste Z, on utilise par exemple les suivants : 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutanecarbochlorure-1, 2-chloro-2,3,3-trifluorocyclobutanecarbochlorure-1, 2,2-dichloro-3,3-difluorocyclobutanecarbochlorure-1, 1-chloro-2,2,3,3-tétrafluorocyclobutanecarbochlorure-1, 1,2-dichloro-2,3,3-trifluorocyclobutanecarbochlorure-1, 1,2,2-trichloro-3,3-difluorocyclobutanecarbochlorure-1, 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutène-4-carbochlorure-1, 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutanésulfochlorure-1, 1-méthyl-2,2-dichloro-3,3-difluorocyclobutanecarbochlorure-1, 2,2,3,3-tétrafluoro-4,4-diméthylcyclobutanecarbochlorure-1, 2-chloro-2,3,3-trifluoro-4-phénylcyclobutanecarbochlorure-1, 3-(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl)-acrylochlorure.

B. Composants pouvant former le colorant.


Comme composants réactifs, on mentionne par exemple les colorants suivants :

1) Colorants azoïques.


35




5



10



15



20

2) Colorants anthraquinoniques.

1,4-diaminoanthraquinone,

1-amino-4-hydroxyanthraquinone,

1,4-bis-(p-amino-anilino)-5-hydroxyanthraquinone,

1,4-bis-(p-amino-anilino)-5,8-dihydroxyanthraquinone,

25

1,4-bis-(p-amino-anilino)-2-méthylanthraquinone,

1,5-bis-(p-amino-anilino)-4,8-dihydroxyanthraquinone,

1-hydroxy-4-(p-amino-anilino)-anthraquinone,

5-amino-1,9-isothiazolanthrone,

4-amino-1,9-anthrapyrimidine,

30



5-amino-1,9-anthrapyrimidine,



2- ou 3-aminobenzanthrone,

5- ou 8-amino-1,9-pyrazolanthrone.


3) Colorants nitrés.

35







4) Colorants styryliques.



5) Colorants de quinophtalone.




6) Colorants de pyridone.




7) Colorants de périnone.

Les mélanges des colorants ayant la formule



ou la
formule



l'un des X étant dans chaque cas un groupe $-\text{NH}_2$ et l'autre X un atome d'hydrogène.

C. Conditions réactionnelles.

La réaction sur les agents d'acylation se fait généralement en ajoutant les halogénures d'acides aux amines à acyler, ceci en opérant généralement dans des solvants organiques tels que le chlorure de méthylène, le chloroforme, le tétrachlorure de carbone, le benzène, les benzènes chlorés ou

les hydrocarbures aromatiques supérieurs chlorés, le diisopropyl-éther, le dioxane, l'acétonitrile, l'acide acétique glacial ou à 80% ou en opérant en solution aqueuse acide ou encore en utilisant des suspensions du colorant à acyler.

5 II. Variante b) du procédé.

A. Colorants azoïques (copulation).

On peut obtenir les colorants azoïques conformes à l'invention par exemple par copulation du diazoïque d'une amine avec un copulant, au moins l'un des composants devant obligatoirement comporter un groupe Z réagissant sur la fibre.

1. Composants diazoïques.

Les composants diazoïques appropriés contenant le groupe Z réagissant sur la fibre sont obtenus par acylation d'un composé nitré ou hétérocyclique ayant au moins un groupe de formule -NHR, par exemple du 2-amino-4-méthylsulfonylnitrobenzène, 4-amino-2-méthylsulfonyl-nitrobenzène ou 2,6-dichloro-4-amino-nitrobenzène à l'aide d'un chlorure d'acide réagissant sur la fibre et ayant la formule Z-Hal, Hal étant un atome d'halogène puis par réduction subséquente du groupe nitro.

En outre, on peut acyler des diamines aromatiques appropriées comme la paraphénylènediamine au moyen d'un équivalent du chlorure d'acide réagissant sur la fibre et ayant la formule Z-Hal.

Comme composants diazoïques ne comportant pas de groupe Z réagissant sur la fibre, on peut utiliser les composants diazoïques précités ayant la formule D-NH₂.

2. Composants de copulation.

Les copulants appropriés contenant un groupe Z réagissant sur la fibre s'obtiennent par réaction d'un des composants ci-après sur un halogénure d'acide de formule Z-Hal.

3-amino-N,N-bis-β,β-acétoxyéthyl-aniline,

3-amino-N,N-bis-β,β-cyanéthyl-aniline,

N,γ-aminopropyl-N-éthyl-aniline,

Comme copulants n'ayant pas de groupe Z réagissant sur la fibre, on mentionne les suivants :

N,β-cyanéthyl-N-méthyl-aminobenzène,

N,N-di-β-hydroxyéthyl-aminobenzène,

1-N-β-cyanéthyl-N-éthyl-amino-3-méthylbenzène,

2-hydroxy-3-naphto-o-anisidide,

1-N-β-cyanéthyl-amino-3-méthylbenzène,

- 1-N,N-di- β -hydroxyéthyl-amino-3-rhodanobenzène,
N- β -cyanéthyl-naphtasultame-(1,8),
1-N,N-di- β -cyanéthyl-3-méthyl-aminobenzène,
N- β -cyanéthyl-N, β -hydroxyéthyl-aminobenzène,
5 N- β -cyanéthyl-2-méthyl-indole,
N, β -cyanéthyl-tétrahydroquinoléine,
N-phényl-aminobenzène,
4-hydroxy-1-méthylquinoléine-(2),
1-hydroxy-3-méthylbenzène,
10 8-hydroxyquinoléine,
3-cyano-2,6-dihydroxy-4-méthylpyridine,
1,3-dihydroxybenzène,
2-naphtylamine-5-sulfométhylamide,
1-hydroxy-3-cyanométhylbenzène,
15 1-phényl-3-méthyl-5-pyrazolone et l'ester acéto-acétique.

3. Diazotation et copulation.

La diazotation des composants diazoïques précités peut se faire selon des procédés connus, par exemple à l'aide d'un acide minéral et de nitrite de sodium ou avec une solution d'acide nitrosylsulfurique dans l'acide sulfurique concentré.
20

La copulation peut également être effectuée selon des procédés connus, par exemple en milieu neutre ou acide, éventuellement en présence d'acétate de sodium ou de substances-tampons similaires agissant sur la vitesse de copulation ou encore de catalyseurs comme le diméthylformamide, la pyridine ou les sels de cette dernière.
25

On effectue la copulation avantageusement en combinant les composants dans une buse mélangeuse. Il s'agit d'un dispositif dans lequel on combine ensemble les liquides à mélanger.
30 dans un espace relativement restreint, l'un au moins des liquides passant dans une buse d'injection, de préférence sous pression élevée. La buse mélangeuse peut être construite par exemple selon le principe d'une pompe à jet d'eau et fonctionne de la même manière, l'introduction de l'un des liquides correspondant dans la buse à l'injection de l'eau dans une pompe à eau,
35 et celle de l'autre liquide au raccordement formé par la partie à évacuer de la pompe à eau, cette dernière introduction du liquide pouvant également avoir lieu sous pression élevée.

Pour mélanger les composants de cette manière dans un espace restreint d'une façon rapide et éventuellement conti-
40

nue, on peut cependant aussi utiliser d'autres dispositifs appropriés.

III. Emploi des colorants.

Les nouveaux colorants insolubles dans l'eau, leur mélange entre eux et avec d'autres colorants azoïques conviennent parfaitement à la teinture et à l'impression du cuir, de la laine, de la soie et surtout des fibres synthétiques, par exemple acryliques ou d'acrylonitrile, de polyacrylonitrile, de polymères mixtes d'acrylonitrile avec d'autres composés vinyliques comme les esters acryliques, amides acryliques, la vinylpyridine, le chlorure de vinyle ou de vinylidène, les polymères mixtes de dicyanoéthylène et d'acétate de vinyle et les polymères mixtes bloqués à base d'acrylonitrile, les fibres de polyuréthanes, les polyoléfinés modifiées par traitement basique comme le polypropylène, le triacétate et 2¹/₂-acétate de cellulose et surtout les fibres polyamidiques comme le "Nylon-6, Nylon-6,6 ou Nylon-12" et les fibres de polyesters aromatiques comme celles à base d'acide téréphtalique et d'éthylèneglycol ou de 1,4-diméthylcyclohexane et enfin les polymères mixtes d'acide téréphtalique et isophtalique avec l'éthylèneglycol.

La présente invention a par conséquent également pour objet un procédé de teinture ou d'impression de fibres cellulose, surtout de coton, de laine et de fibres synthétiques principalement de fibres contenant des groupes d'amines et/ou amidiques, procédé caractérisé par le fait qu'on utilise des composés ayant le caractère d'un colorant qui sont exempts de groupes aquasolubilisants et contiennent au moins un reste acyle Z réagissant sur la fibre et lié à un groupe aminogène d'un acide cycloaliphatique halogéné et surtout de l'acide 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutane-1-carboxylique ou de l'acide β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylique.

Pour la teinture en bain aqueux, on utilise les colorants insolubles dans l'eau avantageusement sous forme finement divisée et on effectue la teinture avec addition de dispersants comme la lessive résiduaire de cellulose sulfite ou des détergents synthétiques ou encore une combinaison de divers agents mouillants et dispersants. En général, il est recommandé de transformer les colorants à utiliser avant la teinture en une préparation tinctoriale qui contient un dispersant et le colorant finement divisé sous une forme telle que par dilution

de ces préparations tinctoriales avec de l'eau, on obtienne une fine dispersion. De telles préparations peuvent être obtenues de manière connue par exemple en broyant le colorant à l'état sec ou mouillé avec ou sans addition de dispersants lors de ce bro-

5 yage.

Les colorants nouveaux conformes à l'invention teignent les fibres contenant des groupes aminogènes et/ou amidiques, surtout la laine, en bain alcalin neutre et principalement faiblement acide, par exemple acétique. Dans certains cas, il

10 est recommandé pour l'obtention de teintures unies sur la laine d'ajouter au bain des dérivés de polyglycoléther qui contiennent en moyenne au moins 10 groupes $-CH_2-CH_2-O-$ et qui proviennent de monoamines contenant un reste hydrocarburé aliphatique ayant au moins 20 atomes de carbone. Les colorants conformes à l'in-

15 vention présentent l'avantage de teindre de manière satisfaisante les fibres de "Nylon" dans un intervalle très large du pH allant des valeurs acides jusqu'aux valeurs alcalines de ce dernier.

Les teintures ou impressions obtenues avec ces colorants sur les fibres de polyamide et de laine se distinguent par des solidités remarquables au mouillé et surtout par une solidité

20 excellente à la lumière, au lavage, à la sueur, au foulon et à l'eau.

Les composés nouveaux conviennent également de préférence à la teinture de fibres entièrement synthétiques, par

25 exemple de polyester ou de "Nylon", au sein de solvants organiques, par exemple dans du perchloréthylène contenant ou non une addition de 10% de diméthylformamide.

Pour obtenir en milieu aqueux des teintures corsées sur des fibres de téréphtalate de polyéthylène, il est indiqué

30 d'ajouter au bain de teinture un agent de gonflement ou d'effectuer l'opération de teinture sous pression et à des températures supérieures à 100°C, par exemple à 120°C. Comme agents de gonflement, on peut utiliser des acides carboxyliques aromatiques, comme l'acide salicylique, des phénols comme le o- ou p-hydroxydiphényle et des composés aromatiques halogénés comme le o-

35 dichlorobenzène ou le diphényle.

Pour la thermofixation du colorant, on chauffe le tissu foulardé de polyester avantageusement après un séchage préalable, effectué par exemple dans un courant d'air sec à

40 des températures dépassant 100°C et comprises, le cas échéant,

entre 180 et 210°C.

Les teintures obtenues selon le procédé de l'invention peuvent subir un traitement subséquent par exemple par chauffage dans une solution aqueuse d'un détergent non ionique. Au lieu de l'imprégnation, on peut aussi appliquer selon le procédé de l'invention les colorants précités par impression. A cet effet, on utilise par exemple une couleur d'impression qui contient en plus des agents auxiliaires habituels en impression, tels que des mouillants et des épaississants, le colorant finement dispersé.

Selon le procédé de l'invention, on obtient des teintures et des impressions corsées ayant de bonnes solidités.


On peut également utiliser les colorants insolubles dans l'eau conformes à l'invention pour la teinture dans la masse de filage de polyamides, polyester et polyoléfines. Le polymère à colorer est mélangé avantageusement sous forme de poudre, de granules ou de copeaux, ou à l'état d'une solution de filage terminée ou encore à l'état fondu avec le colorant, lequel est incorporé à l'état sec ou sous forme de dispersions ou solutions dans un solvant éventuellement volatil. Après la dispersion homogène du colorant dans la solution ou dans le produit fondu formé par le polymère, on transforme de manière connue le mélange par coulée, à la presse ou ^{par} extrudage en des fibres, des filés, des monofils, des pellicules, etc.

Dans les exemples non limitatifs ci-après, les parties et pourcent s'entendent, sauf mention contraire, en poids et les températures sont indiquées en degrés centigrades.

Procédé I.

N-bis-β-cyanéthyl-3-β-(2', 2', 3', 3'-tétrafluorocyclobutyl-acryl)-amido-aniline.

On dissout 5,3 parties de N-bis-β-cyanéthyl-3-amino-aniline dans de l'acide acétique glacial, on fait réagir avec un léger excès de β-(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylochlorure et on agite le mélange pendant un certain temps. On obtient une solution du produit ayant la formule




Procédé II.

N-bis- β -acétoxyéthyl-3- β -(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl-acryl)-amido-aniline.

On dissout 14 parties de N-bis-acétoxyéthyl-3-amino-aniline dans de l'acide acétique glacial. On ajoute un excès de β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure et on agite le mélange pendant un certain temps. Après la détermination du titre de copulation, le produit ayant la formule


10




15 peut être utilisé sans purification supplémentaire.

De manière analogue, on prépare les copulants ci-après:


20



25

30 Procédé III.


On dissout 9,7 parties de N- β -hydroxyéthyl-N- γ -amino-propyl-aniline dans de l'acide acétique glacial, on ajoute un excès de β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure et on agite la solution pendant un certain temps. Après détermination du titre de copulation, le produit ayant la formule




peut être utilisé sans nouvelle purification.

Procédé IV.


On dissout 24,8 parties de chlorure 5-nitro-isophtalique dans du chlorobenzène. On ajoute goutte à goutte une solution de 35,8 parties de N-éthyl-N-hydroxyéthyl-m-toluidine dans du chlorobenzène et on agite le mélange pendant un certain temps à 100°C. On verse ensuite la solution chaude dans une solution diluée d'hydroxyde de sodium. On agite le précipité pendant un délai court puis on élimine le chlorobenzène par entraînement à la vapeur d'eau. On sépare la phase aqueuse et on reprend le produit gommeux dans du chloroforme. On élimine l'eau restante et on distille le chloroforme. On obtient le produit ayant la formule



On met en suspension 10,6 parties du produit ainsi obtenu dans de l'alcool éthylique et on effectue l'hydrogénation en ajoutant du charbon palladié comme catalyseur. On distille ensuite l'alcool et on laisse reposer le produit huileux pendant un temps prolongé à la température ordinaire, ce qui le fait cristalliser ; on obtient un produit ayant la formule



On dissout 11,9 parties de l'amine ainsi obtenue dans de l'acide acétique glacial à la température ordinaire. On ajoute ensuite un excès de β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylochlorure et on agite le tout pendant la nuit à la température ordinaire. Après détermination du titre de copulation, on peut utiliser le produit ayant la formule




5

sans purification supplémentaire.


Procédé V.

- 10 On met en suspension 161 parties de chlorure de p-nitrobenzoyle (à 95,1%) dans du chlorobenzène et on chauffe le mélange à 80°. On ajoute goutte à goutte une solution de 147,4 parties de N-éthyl-N-β-hydroxyéthyl-m-toluidine dans du chlorobenzène. On agite pendant un certain temps puis on verse le
- 15 mélange réactionnel dans une solution diluée d'hydroxyde de sodium, on agite encore, la solution au début fortement alcaline devenant progressivement acide. On règle le pH à 7 au moyen d'hydroxyde de sodium, on élimine le chlorobenzène par entraînement à la vapeur d'eau et on laisse refroidir le résidu aqueux.
- 20 ce qui fait cristalliser le produit. Après filtration, on lave le résidu soigneusement avec de l'eau et on le sèche. Le produit obtenu est remis en suspension dans de l'éthanol et hydrogéné en ajoutant du charbon palladié comme catalyseur. On chauffe ensuite la suspension jusqu'à l'ébullition, on la filtre à chaud
- 25 et on concentre le filtrat. On filtre le précipité et on le lave avec de l'éthanol. Après séchage sous vide, on obtient un produit ayant la formule

30




- On dissout 14,9 parties de ce produit dans de l'acide acétique glacial. On ajoute un faible excès de β-(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure et on agite la solution
- 35 pendant un certain temps. On obtient le produit ayant la formule



qui est dissous dans l'acide acétique glacial. Après détermination du titre de copulation, on peut utiliser directement cette solution.

De la même manière, on prépare le composant copulant 5 ayant la formule



10

EXEMPLE 1


On introduit 1,4 partie de nitrite de sodium dans 30 parties en volume d'acide sulfurique et on agite le mélange pendant 30 minutes. A une température de 20-25°, on ajoute 4,11 parties de 4-amino-3-chloro-phényl-méthylsulfone et on agite pendant un moment. Après cela, on détruit le nitrite en excès à l'aide d'urée.

15

On ajoute goutte à goutte cette solution à une température d'au plus 10° à une solution de 9,2 parties de N-bis-β-acétoxyéthyl-3-β-(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl-acrylo)-amido-aniline dans 125 parties d'acide acétique à 80%, on agite pendant la nuit à 0-10° puis on précipite le colorant par addition d'eau glacée. Après filtration, on lave le colorant jusqu'à neutralité et on le sèche sous vide. On obtient un colorant ayant la formule

20

25




30

qui teint les fibres de "Nylon" en des nuances orange ayant une excellente solidité au lavage.

EXEMPLE 2

Quand on utilise à la place de la N-bis-β-acétoxyéthyl-3-β-(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl-acrylo)-amido-aniline précitée 7,9 parties de N-bis-β-cyanéthyl-3-β-(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl-acrylo)-amido-aniline, on obtient un colorant ayant la formule

35




qui teint les filés de laine en des nuances de couleur orange.

EXEMPLE 3

On introduit 3,1 parties de 2-cyano-4-chloro-aniline dans 20 parties en volume d'acide chlorhydrique 2n. A une température de 0-5°, on diazote le produit avec de la solution 4n de nitrite de sodium et on agite pendant un certain temps. On détruit ensuite à l'aide d'urée le nitrite en excès.


On introduit goutte à goutte cette solution à une température d'au plus 10° dans une solution de 9,2 parties de N-bis-β-acétoxyéthyl-3-β-(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl-acrylo)-amido-aniline dans 125 parties d'acide acétique à 80%, on agite pendant la nuit à 0-10° et on précipite le colorant par addition d'eau glacée. Après filtration, on lave le colorant jusqu'à neutralité et on le sèche sous vide. On obtient un colorant ayant la formule



qui teint les fibres de "Nylon" en des nuances rouge jaunâtre ayant une excellente solidité au lavage.

EXEMPLE 4









Quand on utilise à la place de la N-bis-β-acétoxyéthyl-3-β-(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl-acrylo)-amido-aniline précitée, 7,9 parties de N-bis-β-cyanéthyl-3-β-(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl-acrylo)-amido-aniline, on obtient un colorant ayant la formule












qui teint les fibres de laine en des nuances rouge orange.









Lorsqu'on copule les diazoïques des amines indiquées dans la colonne I du tableau ci-après avec les copulants indiqués dans la colonne II dans les conditions mentionnées dans l'exemple 1, on obtient des colorants de dispersion réactifs qui teignent
5 les fibres polyamidiques dans la nuance donnée dans la colonne III, sauf l'application à un autre genre de fibres.

	I	II	III
1			violet rougeâtre
2			bleu
3			rouge
4			violet ✓




	I	II	III
5			rouge
6			rouge
7			violet
8			rouge





	I	II	III
9			rouge orange
10		"	violet sur polyester
11		"	rouge
12			rouge
13		"	rouge
14			violet rougeâtre





	I	II	III
15			jaune orange
16			orange
17			orange rouge
18	"		orange





	I	II	III
23			violet
24			orange
25			orange
26			écarlate





	I	II	III
27			écarlate
28			rouge bleuté sur polyester
29			rouge bleuté sur polyester
30			rouge bleuté
31			violet



	I	II	III
32	$\text{H}_2\text{NO}_2\text{S}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$		orange jaune
33	$\text{H}_3\text{C-O}_2\text{S}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{Cl})-\text{NH}_2$	"	rouge orange
34	$\text{H}_2\text{NO}_2\text{S}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$		orange jaune
35	4-Nitro-anilin		rouge

N°.	I	II	III
36	2-chloro-4-nitro-aniline		rouge bleu-té
37	2-cyano-4-chloro-aniline		rouge jaunâtre
38	2-chloro-4-nitro-aniline		rouge jaunâtre
39	2-chloro-4-méthyl-sulfonyl-aniline		orange

N°.	I	II	III
40	2-chloro-4-méthyl-sulfonyl-aniline		orange sur laine
41	2-cyano-4-chloro-aniline		rouge jaunâtre
42	"		rouge jaunâtre
43	"		rouge jaunâtre


N°.	I	II	III
44	4-nitro-aniline		rouge
45	2-cyano-4-nitro-aniline		violet
46	2-cyano-4-chloro-aniline		rouge jaunâtre
47	2-cyano-4-chloro-aniline		rouge jaunâtre

N°.	I	II	III
48	2-chloro-4-nitro aniline		rouge bleuté
49	2-trifluorométhyl- 4-chloro-aniline		rouge orange
50	2,5-diméthoxy-4- cyano-aniline		rouge
51	2-chloro-4-méthyl- sulfonyl-aniline		orange

N ^o .	I	II	III
52	4-aminosulfonyl-aniline		orange jaune
53	2-cyano-4-chloro-aniline		orange
54	2-chloro-4-méthyl-sulfonyl-aniline	"	orange






EXEMPLE 5






On met en suspension 4 parties de 1-hydroxy-4-(p-aminophényl)-amino-anthraquinone dans 50 parties en volume d'acide acétique glacial. On ajoute un faible excès de β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure et on agite le mélange pendant un certain temps. On verse ensuite le produit dans de l'eau glacée, on le filtre et on lave le résidu soigneusement avec de l'eau. Après séchage sous vide, on obtient un colorant ayant la formule



qui teint les fibres de "Nylon" en des nuances bleues.

De manière analogue, on peut obtenir à partir des aminoanthraquinones appropriées les colorants suivants :

		<u>Nuance sur polyamide</u>
1		jaune
2		rouge orange
3		jaune d'or
4		écarlate
5		bleu


		Nuance sur poly- amide
6		bleu
7		bleu
8		bleu
9		bleu
10		bleu

		Nuance sur Polyamide
11		violet
12		violet
13		violet
14		bleu verdâtre
15		vert bleuté
16		bleu

		Nuance sur polyamide
17		bleu
18		bleu
19		bleu
20		bleu
21		bleu

EXEMPLE 6


A une suspension de 3,9 parties de 4'-thiophénoxy-1,2-naphtoylène-4-aminobenzimidazole dans 80 parties d'acide acétique glacial, on ajoute à la température ordinaire et goutte à goutte un faible excès de β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure, on agite le mélange pendant une nuit et on précipite le colorant par addition d'eau glacée. Après filtration, on lave le colorant jusqu'à neutralité et on le sèche sous vide. Il répond à la formule



et il teint les fibres de polyamide et de polyester en des nuances jaune d'or ayant de bonnes solidités générales.


EXEMPLE 7

25 On met en suspension 11,4 parties de 4-amino-naphtoylène-benzimidazole dans 160 parties d'acide acétique glacial. On introduit goutte à goutte à 25° un faible excès de β -(2,2-3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure, on chauffe à 40-45° et on agite pendant une nuit, puis on précipite le colorant par addition d'eau glacée, on le filtre, on le lave jusqu'à neutralité et on le sèche sous vide. On obtient un colorant ayant la formule




qui teint les fibres de polyamide ou de polyester en des nuances jaune verdâtre.

à l'hydrogénation dans de l'acétonitrile contenant un catalyseur à 10% de palladium sur du charbon jusqu'à absorption de la quantité d'hydrogène nécessaire pour réduire le groupe nitro. La chromatographie en couche mince n'indique plus la présence du produit de départ. On élimine par distillation l'acétonitrile et on fait réagir le résidu dans de l'acide acétique glacial sur un faible excès de β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure. On obtient le colorant ayant la formule




qui teint les fibres de "Nylon" en des nuances jaune verdâtre.


15 On obtient également le même produit par acylation du composé ayant la formule




20 au moyen du chlorure d'acide ayant la formule









25 Ce chlorure d'acide est obtenu par acylation de l'acide p-aminobenzoïque à l'aide de β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure et réaction subséquente sur le chlorure de thionyle. De manière analogue, on obtient les colorants ci-après qui teignent tous les fibres de polyamide en des nuances jaune verdâtre.




35






EXEMPLE 10


Par condensation de la p-nitro-aniline avec l'acide cyano-acétique dans du toluène et élimination azéotrope de l'eau libérée, on obtient le dérivé ayant la formule




On condense 4,3 parties de ce produit dans 50 parties en volume de méthanol en présence de 5 gouttes de pipéridine avec 5,9 parties de N,N-di-β-acétoxyéthyl-p-aminobenzaldéhyde. On obtient avec un bon rendement le produit ayant la formule



15 Par réduction catalytique au moyen de nickel de Raney dans du diméthylformamide, jusqu'à absorption de la quantité d'hydrogène nécessaire pour réduire le groupe nitro, on obtient ensuite le produit ayant la formule



On ajoute à 2,25 parties de ce produit dans 20 parties en volume d'acide acétique glacial et à 15-20° un faible excès de β-(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure et on agite le tout pendant 20 heures à 15-20°. On filtre par aspiration le colorant ayant la formule




on le lave avec du méthanol et on le sèche. Il teint les fibres de polyamide en des nuances jaune verdâtre très vives.

EXEMPLE 11

35 On diazote de façon habituelle 19,55 parties de 3-amino-4-chlorobenzotrifluorure et on copule/^{1e} diazoïque avec 19 parties de 1-(3'-aminophényl)-3-méthyl-5-pyrazolone. On isole le nouveau colorant monoazoïque et on le sèche.

On disperse 19,77 parties de ce colorant dans 200 parties de toluène et on ajoute goutte à goutte à 60° et en 40 20 minutes un faible excès de β-(2,2,3,3-tétrafluorocyclobu-

tyl)-acrylo-chlorure contenu dans 20 parties de toluène. On chauffe le mélange à 60° et on l'agite encore 6 heures. Après refroidissement, on isole le colorant nouveau ayant la formule



10 on le lave avec de l'éther de pétrole et on le sèche. Il est une poudre jaune qui teint les fibres de polyamides en de belles nuances jaunes d'excellente solidité.

On obtient un colorant ayant les mêmes qualités avantageuses quand on utilise comme copulant la 1-(4'-aminophényl)-3-méthyl-5-pyrazolone.


15

EXEMPLE 12

On dissout 33,6 parties de 4'-amino-3-nitro-diphénylamine-1-sulfonyl-N-éthylamide dans de l'acide acétique glacial et on agite la solution avec un léger excès de β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure jusqu'à l'achèvement de la réaction. On précipite le colorant par addition d'eau, on l'isole et on le sèche sous vide.

20

Le colorant difficilement soluble dans l'eau, mais soluble dans les solvants organiques, a la formule




30 et il est une poudre jaune teignant les fibres de polyamide en des nuances jaunes d'une très bonne solidité au mouillé.

EXEMPLE 13

On diazote 20,55 parties de 4-amino-3-chlorophénylméthylsulfone et on copule à 0-5° le diazoïque avec 37,3 parties de 1-[β -(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo]-7-amino-7-hydroxynaphtalène en milieu faiblement alcalin pour obtenir le colorant monoazoïque.

35

Le colorant insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques et ayant la formule



5

est isolé et séché sous vide. Il est une poudre foncée qui teint les fibres de polyamide et de laine en des nuances rouge écarlate brillantes, ayant de très bonnes solidités au mouillé.

EXEMPLE 14

10

On met en suspension dans du chlorobenzène 5,9 parties de 5-amino-1,9-pyrazolanthrone. On ajoute goutte à goutte à la température ordinaire un faible excès de β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylo-chlorure, on chauffe à 80° et on agite le mélange pendant un certain temps. On laisse refroidir, 15 on filtre le produit et on le lave avec du chlorobenzène froid. Après séchage sous vide, on obtient le N- β -(2',2',3',3'-tétrafluorocyclobutyl)-acrylamide de la 5-amino-1,9-pyrazolanthrone qui teint les polyamides en des nuances jaunes.

EXEMPLE 15

20

On entre à 30° avec 10 parties d'un tricot de "Nylon 6,6 (Helanca)" dans un bain de teinture contenant dans 400 parties en volume d'eau 8 parties de bicarbonate de sodium et 2 parties d'une dispersion aqueuse à 5% du colorant préparé selon l'exemple 1, laquelle a un pH de 7,9. On chauffe le tout 25 en 45 minutes à l'ébullition et on effectue la teinture pendant 75 minutes au bouillon. On rince à fond la matière textile avec de l'eau et on la sèche. On obtient ainsi une teinture de couleur orange.

EXEMPLE 16

30

Dans un bain de teinture contenant dans 400 parties d'eau 0,8 partie du produit d'addition de 9 moles d'oxyde d'éthylène avec 1 mole de nonylphénol et 2 parties d'une dispersion à 5% du colorant décrit dans l'exemple 1, on commence à 30° et dans un appareil de teinture à haute température, à 35 teindre 10 parties d'un tissu tricot de polyester (tricot de polyester texturé "Crimplene"). Le pH du bain est de 7,0. On porte la température en 15 minutes jusqu'à 120°, ceci sous une pression d'environ 2 atm. On effectue la teinture à 120° pendant 45 minutes puis on refroidit en l'espace de 10 minutes 40 jusqu'à 65°. On rince à froid le textile et on le sèche. On

obtient une teinture orange.

EXEMPLE 17

On entre à 30° avec 10 parties d'un tricot de "Nylon 6,6 (Helanca)" dans un bain de teinture contenant dans 400 parties en volume d'eau 0,2 partie d'acide acétique à 80% et 2 parties d'une dispersion aqueuse à 5% du colorant préparé selon l'exemple 1, ce bain ayant un pH de 4-5. En 45 minutes, on porte la température à l'ébullition et on effectue la teinture pendant 30 minutes au bouillon. Après cela, on règle le pH à 12 par addition de carbonate de sodium et on fait encore bouillir pendant 30 minutes. On rince à fond la matière textile avec de l'eau et on la sèche. On obtient une teinture orange contenant un taux élevé de colorant non extrayable.

EXEMPLE 18


On effectue la teinture comme indiqué dans l'exemple 16 mais on utilise un tissu tricot de polyacrylonitrile bouclé (tricot "Orlon high bulk"). On obtient une teinture orange.

On prépare les dispersions des colorants utilisées comme ci-dessus en broyant 20 parties de colorant avec 140 parties d'eau et 40 parties de dinaphtylméthanedisulfonate de sodium.

REVENDICATIONS

1. Composés ayant le caractère d'un colorant et étant exempts de groupes acides aquasolubilisants, lesdits composés contenant au moins un reste acyle Z capable de réagir sur la fibre et lié à un groupe aminogène, reste qui provient d'un acide cycloaliphatique halogéné.

2. Composés selon la revendication 1, caractérisés par le fait que le groupe Z est un groupe ayant la formule



dans laquelle T_1 , T_2 sont des atomes d'hydrogène ou de chlore ou des groupes carboxyliques, cyano, nitro ou sulfoniques ou des groupes $-\text{T}'$, $-\text{OT}'$, $-\text{COOT}'$, $-\text{SO}_2-\text{NT}'\text{T}''$, $-\text{SO}_2\text{T}'$ ou $-\text{CO}-\text{NT}'-\text{T}''$, les deux substituants T_1 pouvant indiquer conjointement une liaison supplémentaire entre les atomes de carbone C_1-C_4 , tandis que T' et T'' désignent des atomes d'hydrogène ou des groupes alkyles ou aryles, T''' un groupe alkyle ou aryle, X un atome d'hydrogène ou d'halogène, et B l'un des groupes

20

$-\text{NT}'-\text{CO}-$,
 $-\text{NT}'-\text{SO}_2-$,
 $-\text{NT}'-\text{SO}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$,
 $-\text{NT}'\text{CO}-\text{CH}=\text{CH}-$

25 et

$-\text{NT}'-\text{CO}-\text{CHT}''-\text{CHT}'$.

3. Composés selon la revendication 2, caractérisés par le fait que X est un atome de fluor ou de chlore.

4. Composés selon la revendication 2, caractérisés par le fait qu'ils contiennent un groupe 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutylacrylique lié à un groupe aminogène.

5. Composés selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisés par le fait qu'ils contiennent un reste 2, 2,3,3-tétrafluorocyclobutylcarbonyle.

6. Composés selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisés par le fait qu'ils sont des colorants azoïques.

7. Composés selon la revendication 6, caractérisés par le fait qu'ils sont des colorants monoazoïques.

8. Composés selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisés par le fait qu'ils sont des colorants

disazoïques.

9. Composés selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisés par le fait qu'ils sont des colorants anthraquinoniques.

5 10. Composés selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisés par le fait qu'ils sont des colorants styryliques.

11. Composés selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisés par le fait qu'ils sont des colorants de
10 périnone, de quinophtalone ou des colorants nitrés.

12. Composés aminoazoïques selon la revendication 7, caractérisés par le fait qu'ils ont la formule




dans laquelle D est le reste d'un composant diazoïque, A un reste
15 arylène surtout un reste 1,4-phénylène ne portant de préférence pas de substituants en position m- du groupe azoïque, R₁ et R₂ désignent chacun un groupe alkyle, au moins un des restes D, A, R₁ et R₂ contenant un reste Z lié à un groupe aminogène et réagissant sur la fibre, Z indiquant le reste d'un acide cycloaliphatique halogéné.
20

13. Composés selon la revendication 11, caractérisés par le fait que le composant diazoïque provient d'une amine ayant la formule Z-NR-D'-NH₂, R étant un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle ou aralkyle par exemple un groupe méthyle, éthyle ou
25 benzyle, D' étant un reste phénylène et Z ayant la même signification que celle indiquée à la revendication 12.


14. Composés selon la revendication 12, caractérisés par le fait que le groupe A porte en position ortho du groupe azoïque un groupe de formule -NR-Z, R et Z ayant la même signification
30 que celle indiquée dans la revendication 13.

15. Composés selon la revendication 12, caractérisés par le fait qu'ils ont la formule



dans laquelle D, A, R₁ et Z ont la signification indiquée dans
35 l'une quelconque des revendications 12 et 13.

16. Composés selon la revendication 7, caractérisés par le fait qu'ils ont la formule



dans laquelle D' est un reste aromatique ayant deux valences


libres et A' le reste d'un copulant, par exemple un phénol, un éno1, une amine aromatique ou une pyrazoline, R et Z ayant la signification indiquée dans la revendication 13.

17. Composés selon la revendication 6, caractérisés par le fait qu'ils contiennent deux molécules identiques ou différentes les unes des autres de colorants monoazoïques du type général.




- dans laquelle D et A' ont la même signification que celle déjà mentionnée et A' peut aussi être un reste de formule $-AR_1R_2$ ces molécules étant reliées ensemble par l'intermédiaire de leurs copulants et au moyen d'un pont Z' bivalent n'ayant pas le caractère d'un colorant, les restes des colorants précités ou le pont Z' portant un reste de formule $-NR-Z$, dans laquelle R et Z ont la signification indiquée à la revendication 13.

18. Composés selon la revendication 10, caractérisés par le fait qu'ils ont la formule



- dans laquelle A, R_1 et R_2 ont la signification mentionnée à la revendication 12 et Y est un groupe cyano, carbalcoxy ou arylsulfonyle, par exemple un groupe carbéthoxy ou phénylsulfonyle.

19. Composés selon la revendication 9, caractérisés par le fait qu'ils ont la formule



- dans laquelle n est le nombre 2 ou le nombre 1, R a la signification déjà indiquée et A est un reste anthraquinonique ayant 3 ou 4 noyaux condensés, qui contiennent un ou plusieurs autres substituants, tandis que Z et R ont la même signification que celle mentionnée à la revendication 13.

20. Procédé de préparation de composés ayant le caractère d'un colorant qui sont exempts de groupes acides aquasolubilisants, caractérisé par le fait qu'on introduit par copulation ou condensation dans le produit au moins un reste acyle réagissant sur la fibre et lié à un groupe aminogène, ce reste provenant d'un acide cycloaliphatique halogéné.


21. Procédé de teinture et d'impression de fibres synthétiques en particulier de fibres contenant des groupes aminogènes, amidiques et/ou esters, caractérisé par le fait qu'on utilise les colorants mentionnés dans l'une quelconque des revendications 1 à 20.

22. Procédé pour teindre et imprimer des polyamides naturels, surtout de la laine, caractérisé par le fait qu'on utilise les colorants décrits dans l'une quelconque des revendications 1 à 20.

23. Procédé de teinture et d'impression de fibres contenant des groupes esters, surtout de fibres de polyesters linéaires, caractérisé par le fait qu'on utilise les colorants mentionnés dans l'une quelconque des revendications 1 à 20.

24.- Les matières et articles teints ou imprimés selon le procédé indiqué dans l'une quelconque des revendications 21 à 23.

25. Les amines ayant la formule



dans laquelle R''_1 et R''_2 indiquent chacun un groupe alkyle pouvant porter des substituants, d'' est un atome d'hydrogène, un groupe alcoxy C_{1-4} , un groupe phényloxy ou phénylmercapto, c'' un atome d'hydrogène ou un reste méthyle, éthyle, méthoxy, éthoxy, phénylthio ou phényloxy ou un atome de chlore ou de brome ou un groupe trifluorométhyle, un groupe alkylsulfonyle et un groupe acylamino pouvant être alkylé à l'atome d'azote, groupe dans lequel le reste acyle est celui d'un reste monocarboxylique organique, d'un acide monosulfonique organique comme l'acide méthane- éthane- ou p-toluène-monosulfonique ou le reste d'un acide carbamidique ou d'un monoester ou monoamide carbonique comme le phénoxy-carbonylé, méthoxy-carbonylé ou aminocarbonylé ou encore un reste Z, Z étant un reste acyle capable de réagir sur la fibre et lié à un groupe aminogène de l'acide 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutane-1-carboxylique ou de l'acide β -(2,2,3,3-tétrafluorocyclobutyl)-acrylique.